



## 16-0227 Ankolux Aqua Woodstain DE

Versie 150715 : waterverdunbare semi-dekkende impregnerende, niet filmvormende houtbeits voor buiten en binnen op basis van alkydemulsie

Voornaamste kenmerken : - zeer goede penetratie in hout  
 - zeer goede aanhechting  
 - waterdampdoorlatend  
 - bevat UV stabilisatoren  
 - goede buitenduurzaamheid

Toepassing : - als weerbestendige semi-dekkende conserveerbeits voor met name fijnbezaagd hout met open structuur.

Kleur(en) : diverse semi-dekkende kleuren

### Technische gegevens bij 20°C en 55% R.V.

Volume % vaste stof : ca. 38%

Dichtheid (S.G.) : ca. 1,19 g/cm<sup>3</sup> (wit)

Afleveringsviscositeit : ca. 2½ d' Pa's

Glans : mat

Drogging : - overschilderbaar: na 4 uur

Hechting : uitstekend

Verdunning : niet verdunnen

Verwerkingscondities : niet verwerken beneden 8°C en een maximale relatieve vochtigheid van 85%.

Houdbaarheid : in gesloten verpakking en bij vorstvrije opslag, tenminste 6 maanden.



Praktisch rendement bij een gesloten droge laagdikte van 25 Mu	:	afhankelijk van open houtstructuur bijvoorbeeld fijnbezaagd hout 6,5-10 m <sup>2</sup> per liter en glad ge schaafd 12,5 – 15 m <sup>2</sup> per liter.
VOS gehalte	:	Groep A: voldoet aan de vervangingsregeling, < 100 gram VOS per liter; watergedragen verf.
Veiligheidsaspecten	:	zie informatie op veiligheidsinformatieblad
Opmerking	:	voor gebruik goed oproeren en niet in volle zon verwerken.

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid.

