



HORSEMEN
■ C A R E ■

VOC FREE

DECKCARE

Natuurlijke Impregneerwas voor tropisch hardhout ter voorkoming van aangroei door algen



Algaangroei is een gekend probleem op tropisch hardhout. Naast het onderhouds-aspect is juist de gladheid een belangrijk argument om met regelmaat de algen te verwijderen. Daarnaast wordt ook erkend dat zowel de alg als het schoonmaakprotocol schadelijk zijn voor de constructie en het milieu. Om die reden is Horsemen Deckcare ontwikkeld. Gebaseerd op eeuwenoude Scandinavische natuurlijke formules. 100% Ecologisch.

Horsemen Deckcare is dé watergedragen impregneerwas voor tropisch hardhout

1


Productbeschrijving

Natuurlijke impregneerwas die bestaat uit uiterst kleine deeltjes die de poriën van het hout vullen en als zodanig perfect geschikt zijn om het tropisch hardhout (vrijwel geschikt voor alle soorten, zoals thermowood, accoya, geïmpregneerd hout, cederhout) te beschermen tegen water, vuil en vooral: alg-aangroei.

De natuurlijke impregneerwas:



- is volledig ademend en dus dampdoorlatend
- is niet filmvormend en is dus vrijwel onzichtbaar
- vult de poriën van het hout waardoor algen en mossen zich langdurig niet aan het oppervlak kunnen hechten
- is volledig watergedragen – 0% oplosmiddelen
- vrij van siliconen-olie en dus onvergelijkbaar met traditionele oplossingen





Deze techniek levert een langdurige prestatie die uiteindelijk een aanzienlijke kostenbesparing in het reinigingsbudget kan opleveren. Deze besparing is met name gericht op het aantal keer overslaan van de algenverwijdering – waarbij in de regel veelal al in het eerste jaar niet hoeven te reinigen kostenvoordeel geboekt wordt (de feitelijke overlast en indirecte kosten buiten beschouwing latend).

Systemeem

Uitgangspunt is het gereinigde, droge, oppervlak – de algen- en mosaangroei is verwijderd en de wens is om na deze schoonmaak het tropisch hardhout (vrijwel geschikt voor alle soorten) langdurig te beschermen middels deze impregneer.

De impregneerwas wordt onverdund aangebracht met een blokborstel. Voor grotere oppervlaktes kan Deckcare onverdund met een lage drukspuit aangebracht worden; nadien steeds het aangebrachte product met rol gelijkmatig verdelen. Men kan ook het product via een airless-pistool aanbrengen maar daar opnieuw het product nadien gelijkmatig verdelen. Omdat de viscositeit 12"/DIN 4mm is, plassen en druppels vermijden en indien deze voorkomen ze mooi uitborstelen. Nooit op te warme oppervlaktes (in volle zon) gebruiken daar het water te vlug verdampt zodanig dat het product te snel droogt en niet meer gelijkmatig kan verdeeld worden. (dit om streepvorming te voorkomen). Alle gebruikte materialen zijn met water te reinigen. Het product die gelijkmatig te worden verdeeld en het zuigen van het hout bepaald de hoeveelheid materiaal. Wij benadrukken: Plassen en druppels moeten goed worden uitgeborsteld.

Wij adviseren twee lagen. De eerste laag zal het verbruik rond de 5-10 m² per liter liggen, afhankelijk van de porositeit van het tropisch hardhout (vrijwel geschikt voor alle soorten). De tweede laag kent ongeveer de helft van het verbruik van de eerste laag.

Bij de eerste laag niet te veel aanbrengen; daardoor zou na droging een witte waswaas kunnen ontstaan. Daarom is het beter om het systeem in twee lagen op te bouwen. Bij hardere houtsoorten kan door het gebruik van meerdere lagen een kleine glansgraad ontstaan; deze zal na enkele maanden verminderen.

Technische gegevens

Uiterlijk:	Melkachtige vloeistof	Droogtijden	
Densiteit:	1	Stofdroog:	30 minuten
Viscositeit:	16"/DIN.4mm	Belasting:	na 24 uur bij relatieve luchtvochtigheid van 60%
Ph-waarde:	9,4	Applicatietemperatuur	5-20 ^o Celsius – niet in volle zon op te warme oppervlaktes verwerken
Geur:	Zwakke wasgeur		
Verkleuring:	Geen		

Verwerking

Het blik dient een aantal minuten goed geroerd te worden, zodat er een homogene vloeistof ontstaat. Na roeren de impregneerwas een paar minuten laten rusten. Na verdampen van het water krijgt het geïmpregneerde oppervlak een laagje natuurlijke wassen.

Praktisch rendement:	Laag 1 = 5-10m ² Laag 2 = ½ Laag 1
-----------------------------	--

Applicatiewijze	Blokborstel, roller, airless
------------------------	------------------------------

Reiniging	Water
------------------	-------

Voorbehandeling

Voor toepassing het oppervlak eerst regulier reinigen met hogedruk, stoom en/of algenverwijderaar.



Verwijderen	Eenvoudig verwijderbaar met alkalische reiniger Horsemen-care
Verpakking	2 ½ en 5 Liter blik
Houdbaarheid	2 jaar in gesloten verpakking Droge opslag
Opslag	Buiten bereik van kinderen Vorstvrij

Veiligheid

De impregneerwas is volledig natuurlijk, vrij van oplosmiddelen en behoeft aldus geen speciale veiligheidsvoorschriften. Wel adviseren wij altijd om kennis te nemen van het veiligheidsinformatieblad.

Garanties

De beschreven prestaties zijn gedaan na diverse testen en zijn gebaseerd op onze jarenlange ervaring. Niettemin liggen de omstandigheden van de feitelijke toepassing buiten ons gezichtsveld en kunnen wij dientengevolge geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden. Indien garanties toch worden gewenst, dan vragen wij u contact op te nemen met info@horsemencare.com

Contactgegevens Info@horsemencare.com

Voor nadere informatie

www.Horsemencare.com

Info@horsemencare.com

