

WOODCAP FLEXIPOX XT

Productomschrijving

Hoogwaardige 2-componenten flexibele houtrotvuller op basis van gemodificeerde epoxy. Stevige pasta en daardoor extreem goed te modelleren, ook in grote verticale reparaties. Na uitharding goed te schuren en schaven. Voor het eenvoudig en in 1 keer duurzaam repareren van kleine tot grote schades.

Eigenschappen

- Krimpvrij en duurzaam elastisch.
- Uitstekende modelleerbaarheid en extreem goed standvermogen.
- Verwerkingstijd tot 30-35 minuten na menging.
- Uitharding vanaf 8 uur, afhankelijk van volume en temperatuur.
- Na volledige uitharding goed te schuren en schaven.
- Overschilderbaar met alle verfsystemen.
- Vrij van oplosmiddel, nonylphenol en benzyl alcohol.
- FLEXIPOX XT is NIET geschikt als plamuur.
- Uitstekende hechting op diverse ondergronden, zoals hout, steen, beton en metalen.



Toepassing

Voor het duurzaam vullen en repareren van gaten, grote scheuren, naden, noesten en houtrot. Flexipox XT kan worden gebruikt voor het vullend repareren van grote verticale gaten en beschadigingen in hout, maar is ook geschikt voor beton, steen, metaal, diverse kunststoffen en PUR-hardschuim. Door de blijvend flexibele eigenschappen is scheurvorming onwaarschijnlijk. Binnen en buiten toepasbaar.

Instructies

- Lees voor gebruik de aanwijzingen op de verpakking.
- Raadpleeg voor gebruik de product- en veiligheidsinformatie.
- De verwerkingstijd is afhankelijk van de temperatuur en de hoeveelheid aangemaakte Flexipox.
- Gemengd product niet in de volle zon plaatsen, dit verkort de verwerkingstijd.
- Na gebruik gereedschap reinigen met thinner.
- Uitgehard materiaal mechanisch of met verf-afbijtmiddel verwijderen.
- Neem in geval van twijfel altijd contact op met uw dealer of Köhlerwoodcap.

Technische gegevens

Samenstelling:

Component A: gemodificeerde epoxyhars
Component B: op basis van mengsel van amines
Kunststof koker 250 ml (Component A+B)

Verpakking:

1,2 kg/liter

Soortelijk gewicht (gemengd):

> 81 °C

Flampunt:

0,37%

VOS-gehalte (gemengd):

1:1

Mengverhouding:

Beige

Uiterlijk (gemengd):

Bij 20 °C: ca. 30 minuten

Verwerkingstijd 20 °C/65% RV:

8 uur

Uitharding 20 °C/65% RV:

Niet beneden 5 °C

Verwerkingstemperatuur:

In gesloten verpakking op een koele en droge plaats tot 18 maanden.

Houdbaarheid:

Contact met de huid en ogen vermijden. Draag beschermende handschoenen en een veiligheidsbril. Zorg voor ventilatie.

Voorzorgsmaatregelen: