

**Eazy verwerkende, zeer goed dekkende, water-verdunbare, schrobvaste, matte muurverf voor binnen afwerking.**

**Pastorex Eazymat is toepasbaar op o.a. wanden en plafonds binnen zowel nieuwbouw als renovatie projecten. Toepasbaar op uiteenlopende ondergronden zoals beton, steenachtige ondergronden, gipsbeplating, pleisterwerk e.d. Voor ruimtes zoals kamer, gang en keuken.**

- Goede schrobvastheid (schrobklasse 2)
- Makkelijk verwerkbaar
- Zeer goede dekking
- Mooie egaal matte afwerking
- Op uiteenlopende ondergronden toepasbaar

## EIGENSCHAPPEN

### BASIS

Polymeerdispersie

### DICHTHEID 20 °C

ca. 1,46 kg/dm<sup>3</sup>

### VASTESTOFGEHALTE

ca. 38 vol%

### GLANSGRAAD

Doodmat ca. 1 GU (85°)

**Conform DIN EN 13 300**

### SCHROBVASTHEIDSKLASSE

Klasse 2 (na ca. 1 maand)

**Conform DIN EN 13 300**

### DEKKING

Klasse 3 (na ca. 1 maand)

**Conform DIN EN 13 300**

### KLEUREN

Wit en lichte kleuren uit wit/p via het kleurenmengsysteem

### LAAGDIKTE

ca. 40 micrometer droog

ca. 110 micrometer nat

## PRODUCTGEGEVENS

### HOUDBAARHEID

In gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden.

**NB:** Na gebruik de emmer goed afsluiten en even omkeren ('koppen') om de rand vol te laten lopen met verf voor een optimale afdichting.

### VERPAKKINGEN

Basis Wit/P

Plastic emmers 5 liter (pallet = 60 x 5 liter)

Plastic emmers 10 liter (pallet = 44 x 10 liter)

### VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Zie etiket en productveiligheidsblad

## VERWERKING

### VERWERKINGSTEMPERATUUR

Niet verwerken beneden 5 °C en boven een RV van 80%. **NB:** Hoge luchtvochtigheden en lage temperaturen verhogen de kans op een slechte (door)droging waardoor het oppervlak van de muurverf zacht en kleverig blijft.

### VERWERKING

Goed roeren voor gebruik. Alle banen in dezelfde richting narollen. Tijdens de droging niet meer bijwerken.

### Kwast / roller

Verdunnen: Indien noodzakelijk 0-5% met (schoon)water.

Aanbrengen met een goede vachtrol, vachtlengte afhankelijk van het type ondergrond en gewenste resultaat.

### Spuiten (Airless/Airmix)

Verdunning: Niet verdunnen.

Spuitdruk: 180-225 bar.

Spuitopening: 0,015-0,021 inch.

Spuithoek 50°.

Genoemde waarden zijn een indicatie. Om het beste resultaat te verkrijgen wordt er geadviseerd om de instellingen af te stemmen op de omstandigheden ter plaatse en te beoordelen d.m.v. een proefvlak.

**NB:** Om aanzetten op grote vlakken en bij "strijklicht" te voorkomen, de ondergrond in afgebakende delen afwerken en daarbij zoveel mogelijk nat-in-nat aansluitend werken.

### VERWERKINGSOMSTANDIGHEDEN

Bij spuitapplicatie altijd goed ventileren. Tijdens het spuiten wordt de producteigen geur meer benadrukt.

### THEORETISCH RENDEMENT

ca. 8-9 m<sup>2</sup> per liter

**NB:** Het praktisch rendement kan sterk afwijken door verschillen in oppervlaktestructuur, ruwheid en zuiging van de ondergrond alsmede door verschillen in de applicatiemethoden.

## DROOGTIJD

bij 20°C en een RV van 65%  
Stofdroog : na ca. 30 min  
Overschilderbaar : na 3 – 4 uur

**NB:** afhankelijk van de condities van ondergrond, temperatuur en (lucht)vochtigheid van de omgeving en de eerder aangebrachte laagdikte.

## REINIGING GEREEDSCHAPPEN

Direct na gebruik reinigen met water.  
Reinigingswater opvangen en residu op de juiste wijze afvoeren.

## SYSTEEMINFORMATIE

### ONDERGRONDKWALITEIT

De ondergrond mag geen losse of zwakke delen bevatten en dient schoon, droog en vetvrij te zijn.

**NB:** Bij twijfel over de hechting dient dit te allen tijde voorafgaand proefondervindelijk te worden vastgesteld middels een proefvlak.

### ONDERGROND VOORBEHANDELING

Het vooraf beoordelen van de ondergrond is van groot belang. De beste resultaten worden verkregen met harde, sterke ondergronden zoals beton of andere cementgebonden ondergronden. Zachte ondergronden zoals bijvoorbeeld wanden afgewerkt met een gipspleister (rood-band of geelband) maken de afwerking kwetsbaar voor puntbelasting en mechanische beschadigingen.

Bij het toepassen als afwerking over sterk zuigende betonnen of gestukadoorde wanden is het raadzaam eerst een laag PASTOLEX FIXEERGROND OF PASTOLEX FIXEERGROND THIX aan te brengen.

### Nieuwe ondergrond:

Bij nieuwe betonnen ondergronden vooraf eerst controleren op de aanwezigheid van slijm-/slikheid en eventuele resten van bekistingssolie e.d. en deze verwijderen.

Nieuwe gladde pleisterlagen controleren op vochtigheid en/of poederende toplagen (tape proef).

**NB:** Een niet voldoende afgebonden ondergrond kan leiden tot kleurbontheid of aantasting van de verflaag.

### Bestaande ondergrond:

De conditie van de bestaande verflagen testen op hechting. De af te werken ondergrond goed reinigen met P.K. CLEANER en naspoelen met (hogedruk)water. Oude verf- of laklagen of glad plaatmateriaal na het reinigen opschuren met ScotchBrite of fijn schuurpapier (P220-P280).

### REPARATIES.

Eventuele reparaties uitvoeren met het daartoe geëigende middel, zoveel mogelijk aangepast aan de omgevingsstructuur.

## SYSTEMEN

*PASTOLEX EAZYMAT op kale ondergronden.*

### Sterk zuigende of licht poederende ondergronden:

- PASTOLEX FIXEERGROND (THIX) (geen glimmende laag creëren).
- afwerken met 2 lagen PASTOLEX EAZYMAT.

### Normaal zuigende ondergronden:

- afwerken met 2 lagen PASTOLEX EAZYMAT.

*PASTOLEX EAZYMAT op behandelde ondergronden.*

### Oude muurverflagen:

- PASTOLEX EAZYMAT (bijwerken beschadigingen).
- afwerken met 2 lagen PASTOLEX EAZYMAT.

## REINIGING

Na ca. één maand is PASTOLEX EAZYMAT volledig doorgedroogd maar is door de structuur van het oppervlak niet volledig onzichtbaar te reinigen met water.

**NB:** Indien deze muurverf wordt toegepast op ondergronden binnen handbereik, kunnen door aanraking of reinigen, glanzende plekken ontstaan. Deze kunnen met name bij kleuren opvallen/zichtbaar worden.

### Let op!

*Voor het afwerken van zwaar belaste omgevingen waar een hogere reinigbaarheid noodzakelijk is, zoals bij wanden in gangen en/of keukens e.d. bij voorkeur een afwerking kiezen met goed reinigbare muurverven zoals de PASTOLEX 100% EXTRA DEK-KEND of de PASTOLEX SUPER REINIGBAAR.*

## ALGEMENE INFORMATIE

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar of te downloaden van [www.drenthverf.nl](http://www.drenthverf.nl)

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. Drenth Verf – DV Marrum BV behoudt zich het recht zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave van het productinformatieblad komt de geldigheid van alle voorgaande versies te vervallen. Verbruiken hangen samen met de mate van openheid en zuiging van de ondergrond en kunnen derhalve afwijken. De (buiten)duurzaamheid en kleurbehoud zijn afhankelijk van verschillende factoren waaronder ondergrond conditie, (klimatologische) omstandigheden tijdens applicatie, specifieke situering en de specifieke belasting die het systeem ondergaat. De (voor)behandeling en afwerking dienen volgens voorschrift te zijn uitgevoerd waarbij de draagkracht van de ondergrond, hechting en voorgeschreven laagdiktes dienen te zijn gewaarborgd. Buitenproportionele belasting en/of molest en schade door bouwkundige- en constructie gebreken (waaronder bijv. een onvoldoende draagkrachtige ondergrond, inwatering (door grondwater etc.), schade door overmatige dampdruk, osmose e.d.) zijn uitgesloten van iedere vorm van garantie. Er geldt geen enkele aansprakelijkheid t.a.v. afwijkende ondergronden, toepassingen, situaties en/of (klimatologische) omstandigheden. Het onder ongunstige omstandigheden opslaan en/of een verkeerde manier van verwerken van het product kunnen de kwaliteit, duurzaamheid en esthetica nadelig beïnvloeden. De fabrikant kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor hierdoor geleden (vervolg)schade. Bij twijfel (m.b.t. verbruik, esthetica en hechting etc.) dienen er te allen tijde ter goedkeuring voorafgaand proeven te worden uitgevoerd.